

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-123097

(P2001-123097A)

(43) 公開日 平成13年5月8日 (2001.5.8)

(51) Int.Cl.	識別記号	F I	キーワード (参考)
C 0 9 D 11/00		C 0 9 D 11/00	2 C 0 5 6
B 4 1 J 2/01		B 4 1 M 5/00	E 2 H 0 8 6
B 4 1 M 5/00		B 4 1 J 3/04	1 0 1 Y 4 J 0 3 9

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 11 頁)


(21) 出願番号	特願平11-307676	(71) 出願人	000000918 花王株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号
(22) 出願日	平成11年10月28日 (1999. 10. 28)	(72) 発明者	仲野 幸弘 和歌山市湊1334番地 花王株式会社研究所内
		(72) 発明者	堀畑 登 和歌山市湊1334番地 花王株式会社研究所内
		(74) 代理人	100095832 弁理士 細田 芳徳

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 インクジェット記録用水系インク

(57) 【要約】

【課題】 印字濃度が高く、着色性に優れ、印字物にヨレを与えず、耐水性、耐擦過性及び耐マーカ性にも優れ



(式中、 R^1 は水素原子又は低級アルキル基、 R^2 はヘテロ原子を有していてもよい2価の炭化水素基、 R^3 はヘテロ原子を有していてもよい1価の炭化水素基、 p は1~60の数を示す) で表されるモノマーと (c) マクロマーと (d) これらと共重合可能なモノマーとを共重合させてなる水不溶性ビニルポリマーに、油溶性黒色染

料又はカーボンブラックを含有させたビニルポリマー粒


【解決手段】 (A) (a) 塩生成基含有モノマーと

(b) 式 (I) :


料又はカーボンブラックを含有させたビニルポリマー粒子の水分散体Aと、(B) 水分散体Aと同じイオン性を有する、カーボンブラックの水分散体Bとを含有し、水分散体Aと水分散体Bとの固形分の重量比 (水分散体A/水分散体B) が5/95~95/5であるインクジェット記録用水系インク。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) (a) 塩生成基含有モノマーと、



(式中、 R^1 は水素原子又は低級アルキル基、 R^2 はヘテロ原子を有していてもよい2価の炭化水素基、 R^3 はヘテロ原子を有していてもよい1価の炭化水素基、 p は1～60の数を示す)で表されるモノマーと、(c) マクロマーと、(d) これらと共重合可能なモノマーとを共重合させてなる水不溶性ビニルポリマーに、油溶性黒色染料又はカーボンブラックを含有させたビニルポリマー粒子の水分散体Aと、(B) 水分散体Aと同じイオン性を有する、カーボンブラックの水分散体Bとを含有し、水分散体Aの固形分と水分散体Bの固形分との重量



(式中、 X は重合可能な不飽和基、 Y は2価の結合基、 R^4 はそれぞれ独立して水素原子、低級アルキル基、アリール基又はアルコキシ基、 Z は500以上の数平均分子量を有する1価のシロキサンポリマーの残基、 q は0又は1、 r は1～3の整数を示す)で表されるシリコンマクロマー及び/又は片末端に重合性官能基を有するスチレン系マクロマーである請求項1又は2記載のインクジェット記録用水系インク。

【請求項4】 水分散体Bに含まれているカーボンブラックの1次粒子径が0.02 μm 以上である請求項1～3いずれか記載の水系インク。

【発明の詳細な説明】


【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、インクジェット記録用水系インクに関する。

【0002】

【従来の技術】インクジェット記録方式は、非常に微細なノズルからインク液滴を記録部材に直接吐出、付着させて、文字や画像を得る記録方式である。インクジェット記録方式に使用されているブラックインクの色材には、水溶性黒色染料やカーボンブラックの水分散体が使用されている。しかし、水溶性黒色染料は、吐出安定性に優れているが、耐水性及び耐光性に劣るという欠点がある。また、カーボンブラックの水分散体は、着色度が高いが、紙面での定着性が悪く、耐擦過性及び耐マーカ一性に劣るという欠点がある。

【0003】そこで、カーボンブラックの水分散体の紙面での定着性を向上させるために、カーボンブラックの



(式中、 R^1 は水素原子又は低級アルキル基、 R^2 はヘテロ原子を有していてもよい2価の炭化水素基、 R^3 はヘテロ原子を有していてもよい1価の炭化水素基、 p は1～60の数を示す)で表されるモノマー〔以下、(b)成分という〕と、(c) マクロマー〔以下、(c)成分という〕と、(d) これらと共重合可能なモノマーとを共重合させてなる水不溶性ビニルポリマー

(b) 式(I)：

(I)
比(水分散体Aの固形分/水分散体Bの固形分)が5/95～95/5であるインクジェット記録用水系インク。

【請求項2】 水分散体Bが、カーボンブラックを水溶性分散剤で水中に分散させたカーボンブラック水分散体であるか、又はカーボンブラックの表面に直接分散能を有する化合物が結合された自己分散型カーボンブラックを水中に分散させたカーボンブラック水分散体である請求項1記載の水系インク。

【請求項3】 マクロマーが、式(II)：

(II)

水分散体に成膜性を有するポリマーエマルジョンを添加することが提案されている(特開平9-208870号公報、特開平10-195355号公報、特開平10-152640号公報)。しかし、ポリマーエマルジョンを多量に添加すれば定着性が向上するが、該ポリマーエマルジョンは着色剤として作用しないため、着色度が低下するという欠点がある。また、着色度が満足される範囲内でポリマーエマルジョンを添加した場合には、定着性がほとんど向上しない。

【0004】また、最近では、定着性及び耐水性を向上させるために、油溶性黒色染料を内包させたビニルポリマー水分散体が提案されている(特開平9-241565号公報)。この水分散体をインク色材として使用した場合、確かに定着性及び耐水性が向上し、水溶性染料に近い着色性が発現されるものの、高レベルの着色度が要求される場合には不十分である。そこで、着色性を向上させるために水分散体中の油溶性黒色染料の量を多くすると安定性が低下し、また水分散体の使用量を多くすると粘度が高くなり、吐出性が悪くなるという欠点がある。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、印字濃度が高く、着色性に優れ、印字物にヨレを与えず、耐水性、耐擦過性及び耐マーカ一性にも優れたインクジェット記録用水系インクを提供することを課題とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明は、(A) (a) 塩生成基含有モノマー〔以下、(a)成分という〕と、(b) 式(I)：

〔以下、(d)成分という〕に、油溶性黒色染料又はカーボンブラックを含有させたビニルポリマー粒子の水分散体Aと、(B) 水分散体Aと同じイオン性を有する、カーボンブラックの水分散体Bとを含有し、水分散体Aの固形分と水分散体Bの固形分との重量比(水分散体Aの固形分/水分散体Bの固形分)が5/95～95/5であるインクジェット記録用水系インクに関する。

【0007】

【発明の実施の形態】水分散体Aに用いられるビニルポリマーとしては、水不溶性のものが使用され、高い定着性と高い分散安定性を備えた水系インクを得るために、(a)成分と、(b)成分と、(c)成分と、(d)成分とを共重合させて得られた水不溶性ビニルポリマーが用いられる。

【0008】塩生成基とは、酸又は塩基で中和されてカチオン基又はアニオン基を生成しうる基をいう。

【0009】(a)成分の代表例としては、特開平9-286939号公報5頁7欄24行～8欄29行に記載のカチオン性モノマー及びアニオン性モノマーが挙げられる。

【0010】カチオン性モノマーとしては、不飽和3級アミン含有モノマー、不飽和アンモニウム塩含有モノマー等が挙げられる。これらの中では、N、N-ジメチルアミノエチルアクリレート、N、N-ジメチルアミノエチルメタクリレート、N-(N', N'-ジメチルアミノプロピル)アクリルアミド、N-(N', N'-ジメチルアミノプロピル)メタクリルアミド及びビニルピロリドンが好ましい。

【0011】アニオン性のモノマーとしては、不飽和カルボン酸モノマー、不飽和スルホン酸モノマー、不飽和リン酸モノマー等が挙げられる。これらの中では、不飽和カルボン酸モノマー、特にアクリル酸及びメタクリル酸が好ましい。

【0012】(b)成分は、本発明の水系インクの吐出安定性を高め、連続印字してもヨレの発生を抑制するという優れた効果を発現するものである。

【0013】式(I)において、R¹は水素原子又は低級アルキル基である。低級アルキル基としては、炭素数1～4の直鎖又は分岐鎖のアルキル基が挙げられる。

【0014】R²は、ヘテロ原子を有していてもよい2価の炭化水素基である。ヘテロ原子としては、例えば、窒素原子、酸素原子、ハロゲン原子及び硫黄原子が挙げられる。

【0015】R²の代表例としては、置換基を有していてもよい炭素数が6～30の芳香族環、置換基を有していてもよい炭素数が3～30のヘテロ環及び置換基を有していてもよい炭素数が1～30のアルキレン基が挙げられ、これらの環又は基を2種以上組合せたものであってもよい。置換基としては、炭素数が6～29の芳香族環、炭素数が3～29のヘテロ環、炭素数が1～29のアルキル基、ハロゲン原子、アミノ基等が挙げられる。

【0016】R²の好適な例としては、炭素数が1～24の置換基を有していてもよいフェニレン基、炭素数が1～30、好ましくは1～20の脂肪族アルキレン基、芳香族環を有する炭素数が7～30のアルキレン基及びヘテロ環を有する炭素数が4～30のアルキレン基が挙げられる。

【0017】また、R² O基の好適な例としては、エチレンオキシド基、(イソ)プロピレンオキシド基、テトラメチレンオキシド基、ヘプタメチレンオキシド基、ヘキサメチレンオキシド基及びこれらアルキレンオキシドの1種以上の組合せからなる炭素数2～7のアルキレンオキシド基、フェニレンオキシド基等が挙げられる。

【0018】R³は、ヘテロ原子を有していてもよい1価の炭化水素基である。ヘテロ原子としては、窒素原子、酸素原子及び硫黄原子が挙げられる。

【0019】R³の代表例としては、置換基を有していてもよい炭素数が6～30の芳香族環、置換基を有していてもよい炭素数が3～30のヘテロ環及び置換基を有していてもよい炭素数が1～30のアルキル基が挙げられる。置換基としては、炭素数が6～29の芳香族環、炭素数が4～29のヘテロ環、ハロゲン原子、アミノ基等が挙げられる。


【0020】R³の好適な例としては、フェニル基、炭素数が1～30、好ましくは1～20の脂肪族アルキル基、芳香族環を有する炭素数が7～30のアルキル基及びヘテロ環を有する炭素数が4～30のアルキル基が挙げられる。

【0021】R³のより好適な例としては、メチル基、エチル基、(イソ)プロピル基、(イソ)ブチル基、(イソ)ペンチル基、(イソ)ヘキシル基等の炭素数が1～6のアルキル基、フェニル基等が挙げられる。

【0022】pは1～60の数であるが、中でも1～30の数が好ましい。

【0023】式(I)で表わされるアルキレンオキシド基含有モノマーの具体例としては、メトキシポリエチレングリコール(1～30：式(I)中のpの値を示す。以下同じ)(メタ)アクリレート、メトキシポリテトラメチレングリコール(1～30)(メタ)アクリレート、エトキシポリエチレングリコール(1～30)(メタ)アクリレート、(イソ)プロポキシポリエチレングリコール(1～30)(メタ)アクリレート、ブトキシポリエチレングリコール(1～30)(メタ)アクリレート、メトキシポリプロピレングリコール(1～30)(メタ)アクリレート、プロポキシポリプロピレンオキシド(1～30)(メタ)アクリレート、メトキシ(エチレングリコール・プロピレングリコール共重合)(1～30、その中のエチレングリコール：1～29)(メタ)アクリレート等が挙げられ、これらはそれぞれ単独で又は2種以上を混合して使用することができる。これらの中では、メトキシポリエチレングリコール(1～30)(メタ)アクリレートが好ましい。なお、本明細書における「(メタ)アクリレート」は、アクリレート又はメタクリレートを示す。また、「(イソ)プロポキシ」は、n-プロポキシ又はイソプロポキシを示す。

【0024】(c)成分としては、数平均分子量500～100000、好ましくは1000～10000の重




(式中、Xは重合可能な不飽和基、Yは2価の結合基、 R^4 はそれぞれ独立して水素原子、低級アルキル基、アリール基又はアルコキシ基、Zは500以上の数平均分子量を有する1価のシロキサンポリマーの残基、qは0又は1、rは1～3の整数を示す)で表されるシリコンマクロマー及び/又は片末端に重合性官能基を有するスチレン系マクロマーが好ましい。


【0025】マクロマーの数平均分子量は、溶媒として1mmol/Lのドデシルジメチルアミン含有クロロホルムを用いたゲルクロマトグラフィーにより、標準物質としてポリスチレンを用いて測定される。

【0026】シリコンマクロマーは、インクジェットプリンターのヘッドの焦げ付きを防止する観点から、好適に使用しうるものである。


【0027】式(II)で表されるシリコンマクロマーに



(式中、 R^5 は水素原子又はメチル基、 R^6 はそれぞれ独立して水素原子又は炭素数1～5の低級アルキル基、




(式中、 R^5 、 R^6 及びbは前記と同じ)で表されるシリコンマクロマー、式(II-3)：



(式中、Phはフェニレン基、 R^5 、 R^6 及びbは前記と同じ)で表されるシリコンマクロマー、式(II-4)：



(式中、 R^5 は前記と同じ。Eは式： $-(Si(R^5)_2O)_c-Si(R^5)_3$ 基(R^5 は前記と同じ。cは5～65の数を示す)を示す)で表されるシリコンマクロマー等が挙げられる。



(式中、dは8～40の数を示す)で表されるシリコンマクロマーが好ましい。その例として、FM-0711(チッソ(株)製、商品名)等が挙げられる。

【0030】スチレン系マクロマーは、ビニルポリマーに油性黒色染料又はカーボンブラックを十分に含有させる観点から、好適に使用しうるものである。

【0031】スチレン系マクロマーとしては、片末端に重合性官能基を有するスチレン単重合体又はスチレンと他のモノマーとの共重合体が挙げられる。これらの中では、片末端に重合性官能基としてアクリロイルオキシ基又はメタクリロイルオキシ基を有するものが好ましい。前記共重合体におけるスチレン含量は、カーボンブラックが十分にビニルポリマーに含有されるようにする観点から、60重量%以上、好ましくは70重量%以上が望ましい。前記他のモノマーとしては、アクリロニトリル等が挙げられる。

【0032】(d)成分としては、メチル(メタ)アクリレート、エチル(メタ)アクリレート、(イソ)プロ

合可能な不飽和基を有するモノマーであるマクロマーが挙げられる。その中では、式(II)：

(II)

において、Xとしては、 $CH_2=CH-$ 基、 $CH_2=C(CH_3)-$ 基等の炭素数2～6の1価の不飽和炭化水素基が挙げられる。Yとしては、 $-COO-$ 基、 $-COOC_3H_6-$ 基(aは1～5の整数を示す)、フェニレン基等の2価の結合基が挙げられ、 $-COOC_3H_6-$ が好ましい。 R^4 としては、水素原子；メチル基、エチル基等の炭素数1～5の低級アルキル基；フェニル基等の炭素数6～20のアリール基、メトキシ基等の炭素数1～20のアルコキシ基等が挙げられ、これらの中ではメチル基が好ましい。Zは、好ましくは数平均分子量500～5000のジメチルシロキサンポリマーの1価の残基である。qは0又は1であるが、好ましくは1である。rは1～3の整数であるが、好ましくは1である。

【0028】シリコンマクロマーの代表例としては、式(II-1)：

bは5～65の数を示す)で表されるシリコンマクロマー、式(II-2)：

シリコンマクロマー、式(II-3)：

4)：

(II-4)

【0029】これらの中では、式(II-1)で表されるシリコンマクロマーが好ましく、特に、式(II-1a)：

ビル(メタ)アクリレート、(イソ又はターシャリー)ブチル(メタ)アクリレート、(イソ)アミル(メタ)アクリレート、シクロヘキシル(メタ)アクリレート、ベンジル(メタ)アクリレート、2-エチルヘキシル(メタ)アクリレート、(イソ)オクチル(メタ)アクリレート、(イソ)デシル(メタ)アクリレート、(イソ)ドデシル(メタ)アクリレート、(イソ)ステアリル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、3-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート等の(メタ)アクリル酸エステル類；スチレン、ビニルトルエン、2-メチルスチレン、クロロスチレン等のスチレン系モノマー等が挙げられ、これらは、それぞれ単独で又は2種以上を混合して用いることができる。なお、「(イソ又はターシャリー)ブチル」は、n-、イソブチル又はターシャリーブチルを示す。また、「(イソ)」は、n-又はイソを示す。

【0033】なお、(d)成分は、印字濃度及び耐マーカー性向上の観点から、スチレン系モノマーを含んでい

ることが好ましい。スチレン系モノマーとしては、スチレン及び2-メチルスチレンが好ましく、これらは単独で用いてもよく、併用してもよい。この場合、(d)成分におけるスチレン系モノマーの含有量は、印字濃度及び耐マーカ性向上の観点から、10~100重量%、好ましくは40~100重量%が望ましい。

【0034】また、(d)成分は、インクジェットプリンターにおける吐出安定性の観点から、水酸基含有モノマーを含んでいることが好ましい。水酸基含有モノマーとしては、2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート及び3-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレートが好ましく、これらは単独で用いてもよく、併用してもよい。この場合、(d)成分における水酸基含有モノマーの含有量は、インクジェットプリンターにおける吐出安定性の観点から、10~80重量%、好ましくは15~50重量%が望ましい。

【0035】ビニルポリマーにおける(a)成分の含量は、得られる分散体の分散安定性の観点から、1~50重量%、好ましくは5~40重量%が望ましい。

【0036】ビニルポリマーにおける(b)成分の含量は、吐出安定性及び分散安定性の観点から、5~50重量%、好ましくは10~40重量%が望ましい。

【0037】また、ビニルポリマーにおける(a)成分と(b)成分との合計含量は、水中での分散安定性及び吐出安定性の観点から、6~75重量%が好ましい。

【0038】ビニルポリマーにおける(c)成分の含量は、油性黒色染料又はカーボンブラックの含有量を増大させる観点及びインクジェットプリンターのヒーター面の焦げ付きを抑制する観点から、1~25重量%、好ましくは5~20重量%が望ましい。

【0039】ビニルポリマーにおける(d)成分の含量は、インクジェットプリンターのヒーター面の焦げ付きを抑制する観点及び安定性の観点から、5~93重量%、好ましくは10~80重量%が望ましい。なお、スチレン系モノマーを含む(d)成分を用いる場合、ビニルポリマーにおける(d)成分の含量は、10~60重量%が好ましい。また、水酸基含有モノマーを含む(d)成分を用いる場合、ビニルポリマーにおける(d)成分の含量は、1~30重量%が好ましい。

【0040】ビニルポリマーは、塊状重合法、溶液重合法、懸濁重合法、乳化重合法等の公知の重合法により(a)~(d)成分を重合させることによって製造される。これらの重合法の中では、溶液重合法が好ましい。

【0041】溶液重合法で用いる溶媒は、特に限定されず、水混和性有機溶媒及び水に不溶の有機溶媒のいずれを使用することもできる。その例としては、炭素数1~3の脂肪族アルコール；アセトン、メチルエチルケトン等のケトン類；酢酸エチル等のエステル類；トルエン等が挙げられる。これらの中では、エタノール、アセトン、メチルエチルケトン及びトルエンが好ましい。

【0042】なお、重合の際には、ラジカル重合開始剤を用いることができる。ラジカル重合開始剤としては、アゾ化合物及び有機過酸化物のいずれを用いてもよい。その量は、(a)~(d)成分の合計量に対して0.001~5モル%、特に0.01~2モル%が好ましい。

【0043】なお、重合の際には、さらに重合連鎖移動剤を添加してもよい。重合連鎖移動剤としては、メルカプタン類、キサントゲンジスルフィド類、チウラムジスルフィド類、ハロゲン化炭化水素類等が挙げられる。その量は、通常、仕込みモノマー100重量部に対して0.001~5重量部が好ましい。

【0044】(a)~(d)成分の重合条件は、使用するラジカル重合開始剤、モノマー、溶媒の種類等によって異なるが、通常、重合温度は30~100℃、好ましくは50~80℃であり、重合時間は1~20時間である。また、重合雰囲気は、窒素ガス等の不活性ガス雰囲気好ましい。

【0045】重合反応の終了後、反応溶液から再沈澱、溶媒留去等の公知の方法によって共重合体を単離することができる。また、得られた共重合体は、再沈澱を繰り返したり、膜分離、クロマトグラフ法、抽出法等により、未反応のモノマー等を除去して精製することができる。

【0046】ビニルポリマーの重量平均分子量(製造例1に記載の方法で測定)は、吐出性、プリンタヘッドの焦げ付きの防止、印刷後の水系インクの耐久性及び分散体の安定性の観点から、3000~200000であることが好ましく、更に好ましくは5000~100000である。

【0047】本発明に用いられる油性黒色染料としては、C.I.ソルベント・ブラック3、C.I.ソルベント・ブラック7、C.I.ソルベント・ブラック27、C.I.ソルベント・ブラック29、C.I.ソルベント・ブラック34等が挙げられる。またカーボンブラックとして、Monarch 880、Monarch 280、Monarch 400、Regal 400R、Mogul L(以上、キャボット社製、商品名)；PRINTEX-L、PRINT EX-150T、PRINTEX-90、PRINTEX-60、PRINTEX-80(以上、デクサ社製、商品名)；#950、#960、MA600(以上、三菱化学(株)製、商品名)等が挙げられる。

【0048】油性黒色染料及びカーボンブラックの合計量は、印字濃度及びその含有させやすさの観点から、ビニルポリマーの樹脂固形分100重量部に対して20~400重量部、好ましくは30~300重量部が望ましい。

【0049】油性黒色染料又はカーボンブラックを含有するビニルポリマー粒子の水分散体は、例えば、
○ ビニルポリマーを油性黒色染料と共に親水性有機溶媒に溶解させ、必要に応じて中和剤を加え、ポリマー中の塩生成基をカチオン化又はアニオン化し、次いで水を加えた後、親水性有機溶媒を留去して水系に転相する

方法、

② ビニルポリマーを有機溶媒に溶解させ、必要に応じて中和剤を加えてポリマー中の塩生成基をカチオン化又はアニオン化し、次いで水及びカーボンブラックを加えて混練し、混練物から有機溶媒を留去して水系にする方法、

③ 水不溶性有機溶媒中にビニルポリマーと油性黒色染料を溶解して得られた溶液に、水、中和剤及び必要に応じて界面活性剤を加えてポリマー中の塩生成基をカチオン化又はアニオン化し、次いで得られた混合物を乳化した後、水不溶性有機溶媒を留去して水分散体とする方法等によって調製することができる。

【0050】カチオン性基を中和する際に使用しうる中和剤としては、塩酸、亜硝酸、硫酸、リン酸等の無機酸、炭素数1～5のカルボン酸、炭素数2～20のジアルキルリン酸、乳酸、グリコール酸、グリセリン酸、グルコン酸等のオキシ酸等の有機酸が挙げられる。また、アニオン性基を中和する際に使用しうる中和剤としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム等のアルカリ金属水酸化物、アンモニア、トリエチルアミン、モルホリン等の塩基性物質をはじめ、トリエタノールアミン、ジエタノールアミン、N-メチルジエタノールアミン等のアルコールアミン等が挙げられる。中和度は、得られる水分散液の液性が中性になるように調整するのが望ましい。

【0051】油性黒色染料又はカーボンブラックを含有させたビニルポリマー粒子の平均粒子径はインクのにじみの発生防止及び分散体の安定性の観点から、0.01～0.50 μ mが好ましく、0.02～0.20 μ mが更に好ましい。

【0052】油性黒色染料又はカーボンブラックを含有するビニルポリマー粒子の水分散体Aの水系インクにおける量は、通常、印字濃度及び吐出安定性の観点から、水系インクにおけるビニルポリマー粒子の含有量が1～35重量%、好ましくは2～15重量%となるように調整することが望ましい。

【0053】油性黒色染料又はカーボンブラックの量は、印字濃度及び含有させやすさの観点から、ビニルポリマーの固形分100重量部に対して20～400重量部が好ましく、30～300重量部が更に好ましい。

【0054】カーボンブラックの水分散体Bは、耐水性は劣るものの、水分散体Aと対比して、カーボンブラックの含有率を高めることができるので、本発明の水系インクの着色度を高めることができるという優れた効果を発現させることができる。

【0055】カーボンブラックの水分散体Bは、水分散体Aと混合した際に凝集することを防止する観点から、水分散体Aと同じイオン性を有するものである。

【0056】イオン性とは、ビニルポリマー、水溶性分散剤、カーボンブラック等の各成分のイオン性ではな

く、分散体A又はB全体のイオン性をいう。具体的には、水分散体Aがカチオン性であれば水分散体Bがアニオン性であり、水分散体Aがアニオン性であれば水分散体Bがカチオン性であることを意味する。カチオン性及びアニオン性の判定は、例えば、ゼータ電位測定によって行なう。

【0057】水分散体Bとしては、カーボンブラックを水溶性分散剤で水中に分散させたカーボンブラック水分散体、又はカーボンブラックの表面に直接分散能を有する化合物が結合された自己分散型カーボンブラックを水中に分散させたカーボンブラック水分散体が挙げられる。これらの中では、分散剤の量が少量でよい観点から、カーボンブラックの表面に直接分散能を有する化合物が結合された自己分散型カーボンブラックを水中に分散させたカーボンブラック水分散体が好ましい。









【0058】カーボンブラックを水溶性分散剤で水中に分散させたカーボンブラック水分散体に使用される水溶性分散剤としては、水溶性を有し、かつカーボンブラックを多量に含んだ状態であっても優れた分散安定性を付与するものであればよく、特に限定されるものではない。水溶性分散剤の代表例としては、水溶性スチレン系樹脂、水溶性アクリル系樹脂、水溶性ポリエステル系樹脂、水溶性ポリウレタン系樹脂等が挙げられる。アニオン性分散体の場合、スチレン、置換スチレン及び(メタ)アクリレートからなる群より選ばれた少なくとも1種と、(メタ)アクリル酸との水溶性共重合体が好ましい。また、カチオン性分散体の場合、スチレン、置換スチレン及び(メタ)アクリレートからなる群より選ばれた少なくとも1種と、N、N-ジメチルアミノエチルアクリレート、N、N-ジメチルアミノエチルメタクリレート、N-(N', N'-ジメチルアミノプロピル)アクリルアミド、N-(N', N'-ジメチルアミノプロピル)メタクリルアミド等の不飽和3級アミン含有モノマーとの水溶性共重合体が好ましい。カーボンブラックの量は、水溶性分散剤100重量部に対して40～400重量部、好ましくは60～300重量部が望ましい。

【0059】カーボンブラック表面に直接分散能を有する化合物が結合された自己分散型カーボンブラックを水中に分散させたカーボンブラック水分散体において、前記自己分散型カーボンブラックは、例えば、アニオン性又はカチオン性の親水性基の1種以上を直接又は他の原子団を介してカーボンブラックの表面に結合させることによって調製することができる。アニオン性の親水基としては、 $-\text{COOM}$ 、 $-\text{SO}_3\text{M}$ 、 $-\text{PO}_3\text{HM}$ 、 $-\text{PO}_3\text{M}_2$ 、 $-\text{SO}_2\text{NH}_2$ 、 $-\text{SO}_2\text{NHCOR}^7$ 等が挙げられる。式中、Mは、水素原子；リチウム、ナトリウム、カリウム等のアルカリ金属；アンモニウム；モノメチルアンモニウム基、ジメチルアンモニウム基、トリメチルアンモニウム基；モノエチルアンモニウム基、ジエチルアンモニウム基、トリエチルアンモニウム基；モ

ノメタノールアンモニウム基、ジメタノールアンモニウム基、トリメタノールアンモニウム基等の有機アンモニウムである。R⁷ は、炭素数1~12のアルキル基、置換基を有していてもよいフェニル基又は置換基を有してもよいナフチル基である。これらの中では、-COOM及び-SO₃Mが好ましい。カチオン性親水基としては、第4級アンモニウム基が好ましく、中でも式：

【0060】

【化1】



【0063】が好ましい。

【0064】水系インクにおける水分散体Bの含有量は、着色度を向上させる観点から、0.2~20重量%、好ましくは0.5~10重量%が望ましい。

【0065】水分散体Bに含まれているカーボンブラックの1次粒子径（SEM観察による平均粒子径）は、着色度を一層高める観点から、0.02μm以上であることが好ましく、0.03~0.10μmであることがより好ましい。

【0066】水分散体Bにおける固形分の平均粒子径は、分散体の安定性の観点から、0.01~0.50μmが好ましく、0.02~0.20μmがより好ましい。

【0067】水分散体Aと水分散体Bとは、紙面への定着性及び着色度を向上させる観点から、それらの固形分

【0061】〔式中、R⁸、R⁹及びR¹⁰はそれぞれ独立して水素原子又はR⁷（R⁷は前記と同じ）、Xはフッ素原子、塩素原子等のハロゲン原子、酢酸、プロピオン酸、乳酸、グリコール酸、グルコン酸、グリセリン酸等のカルボン酸又は炭素数1~8のアルキルサルフェートのアニオン性基を示す〕で表わされる基、

【0062】

【化2】

の重量比（水分散体A/水分散体B）が5/95~95/5、好ましくは10/90~90/10、さらに好ましくは20/80~80/20となるように調整される。

【0068】本発明の水系インクに含まれる水分散体A及び水分散体Bの合計固形分量は、印字濃度や吐出安定性の観点から、1~30重量%が好ましく、3~15重量%がより好ましい。

【0069】本発明のインクジェット記録用水系インクには、必要により、湿潤剤、分散剤、消泡剤、防微剤、キレート剤等の添加剤を添加することできる。

【0070】

【実施例】製造例1

反応容器に、重合溶媒としてメチルエチルケトン20部（重量部、以下同じ）、重合性不飽和単量体として表1

の初期仕込モノマーの欄に記載されているモノマー及び重合連鎖移動剤を仕込み、窒素ガス置換を充分に行なった。

【0071】一方、滴下ロート中に、表1の滴下モノマーの欄に記載されているモノマー及び重合連鎖移動剤、並びにメチルエチルケトン60部及び2, 2'-アゾビス(2, 4-ジメチルバレロニトリル) 0. 2部を充分に窒素置換を行なった後に仕込んだ。

【0072】窒素ガス雰囲気下、反応容器内の混合溶液を攪拌しながら65℃まで昇温し、滴下ロート中の混合溶液を3時間かけて徐々に滴下した。

【0073】滴下終了から2時間経過した後、反応容器内に、2, 2'-アゾビス(2, 4-ジメチルバレロニトリル) 0. 1部をメチルエチルケトン5部に溶解した溶液を加え、更に65℃で2時間、70℃で2時間熟成させ、共重合体溶液を得た。

【0074】得られた共重合体溶液の一部を、減圧下、105℃で2時間乾燥させ、完全に溶媒を除去することによって単離し、標準物質としてポリスチレン、溶媒としてテトラヒドロフランを用いたゲルパーミエーションクロマトグラフィーにより分子量を測定したところ、重量平均分子量が約10000であった。

【0075】上記で得られた共重合体溶液を減圧乾燥させて得られた共重合体5部をメチルエチルケトン25部に溶かし、その中に中和剤(30%グルコン酸水溶液) 5. 2部を加え、共重合体の一部を中和し、更にイオン交換水30部及びカーボンブラック(キャボット社製、商品名: Monarch880) 5部を加え、ビーズミルで混練した。得られた混練物から減圧下、60℃で有機溶媒を完全に除去し、更に一部の水を除去することにより、固形分濃度20%のカチオン性のカーボンブラック含有ビニルポリマー水分散体(以下、BK-Aという)を得た。

【0076】ゼータ電位測定によると、BK-Aはカチオン性であった。以下のイオン性の判定もゼータ電位測定によって行なった。

【0077】製造例2

表1の初期仕込モノマーの欄に記載されているモノマー及び重合連鎖移動剤、並びに滴下モノマーの欄に記載されているモノマー及び重合連鎖移動剤、並びに表1に示す初期仕込みモノマー及び滴下モノマーを用い、製造例

1と同様にして共重合体溶液を得た。製造例1と同様にしたビニルポリマーの分子量を測定したところ、重量平均分子量が約10000であった。

【0078】得られた共重合体溶液を減圧乾燥させて得られた共重合体5部に、アセトン25部及び油溶性黒色染料(オリエント(株)製、商品名: オリエントブラック860) 5部を加えて完全に溶解させ、中和剤(30%グリコール酸水溶液) 3. 2部を加えて共重合体の塩生成基を一部中和し、イオン交換水300部を加え、攪拌した後、マイクロフルイダイザー(マイクロフルイダイザー社製)を用いて、30分間乳化した。得られた乳化物から減圧下、60℃で有機溶媒を完全に除去し、更に一部の水を除去することにより濃縮し、固形分濃度が20%のカチオン性の油溶性黒色染料含有ビニルポリマー水分散体(以下、BK-Bという)を得た。

【0079】製造例3

表1の初期仕込モノマーの欄に記載されているモノマー及び重合連鎖移動剤、滴下モノマーの欄に記載されているモノマー及び重合連鎖移動剤、並びに表1に示す初期仕込みモノマー及び滴下モノマーを用い、製造例1と同様にして共重合体溶液を得た。製造例1と同様に分子量を測定したところ、重量平均分子量が約10000であった。

【0080】得られた共重合体溶液を減圧乾燥させて得られた共重合体5部に、メチルエチルケトン25部、中和剤(30%水酸化ナトリウム水溶液) 0. 5部及びカーボンブラック(テグサ社製、商品名: Printex-90) 5部を用いた以外は、製造例1と同様にして固形分濃度20%のアニオン性のカーボンブラック含有ビニルポリマー水分散体(以下、BK-Cという)を得た。

【0081】なお、表1中のマクロマーは、各略号は、以下のことを意味する。

シリコンマクロマー: チッソ(株)製、商品名: FM-0711

スチレンマクロマー: 東亜合成(株)製、商品名: AS-6〔重量平均分子量: 6000のスチレン単独重合マクロマー〕

【0082】

【表1】

	製造例 1	製造例 2	製造例 3
初期仕込みモノマー (部)	スチレン [7.5] ラウリルメタクリレート [3] N,N-ジメチルアミン [10] メタキシロエチレンジアミン [20] スチレンマクロマー [5] ジメチルエタノール [0.2]	ヒ-ブチルメタクリレート [20] N,N-ジメチルアミン [20] メタキシロエチレンジアミン [5] シリコンマクロマー [2] n-ブチルメタクリレート [0.2]	スチレン [7.5] ラウリルメタクリレート [2] メタキシロエチレンジアミン [10] スチレンマクロマー [5] 2-ヒドロキシエチルメタクリレート [10] n-ブチルメタクリレート [0.3]
滴下モノマー (部)	スチレン [7.5] ラウリルメタクリレート [5] N,N-ジメチルアミン [15] メタキシロエチレンジアミン [20] スチレンマクロマー [5] ジメチルエタノール [1.8]	ヒ-ブチルメタクリレート [23] N,N-ジメチルアミン [20] メタキシロエチレンジアミン [5] シリコンマクロマー [3] n-ブチルメタクリレート [1.8]	スチレン [20] ラウリルメタクリレート [3] メタキシロエチレンジアミン [15] スチレンマクロマー [5] 2-ヒドロキシエチルメタクリレート [10] n-ブチルメタクリレート [1.7]


【0083】製造例4

表面積が $230 \text{ m}^2 / \text{g}$ で DBP 吸油量が $70 \text{ m}^2 / \text{g}$ であり、1次粒子径が $0.028 \mu\text{m}$ であるカーボンブラック 10 g と、3-アミノ-N-エチルピリジニウムブロマイド 3.06 g とを水 72 g によく混合した後、これに硝酸 1.62 g を滴下して 70°C で攪拌した。4分間経過後、水 5 g に亜硝酸ナトリウム 1.07 g を溶かした溶液を加え、更に1時間攪拌した。

【0084】得られたスラリーを東洋濾紙 No. 2 (アドバンティス社製) で濾過し、カーボンブラック粒子を十分に水洗した。このカーボンブラックのウェットケーキ状物を水 3000 mL に再分散して、電導度 $0.2 \mu\text{s}$ まで逆浸透膜で脱塩した。更に、このカーボンブラック分散液をカーボンブラック濃度 10% に濃縮することにより、カーボンブラックの表面に式：

【0085】

【化3】



【0086】で表される基が結合された、カチオン性の自己分散型カーボンブラック水分散体 (以下、BK-D という) を得た。

【0087】製造例5

市販の酸性カーボンブラック (三菱化学 (株) 製、商品名: MA-7、1次粒子径: $0.024 \mu\text{m}$) 300 g と水 1000 mL とを混合した後、これに次亜塩素酸ソーダ (有効塩素濃度 12%) 450 g を滴下して、 $100 \sim 105^\circ\text{C}$ で 10 時間攪拌した。得られたスラリーを東洋濾紙 No. 2 (アドバンティス社製) で濾過して、カーボンブラック粒子を十分に水洗した。このカーボンブラックウェットケーキを水 3000 mL に再分散して、電導度 $0.2 \mu\text{s}$ まで逆浸透膜で脱塩した。更に、

このカーボンブラック分散液 ($\text{pH} = 8 \sim 10$) をカーボンブラック濃度 10% に濃縮することにより、カーボンブラックの表面に $-\text{COONa}$ 基が結合された、アニオン性の自己分散型カーボンブラック水分散体 (以下、BK-E という) を得た。

【0088】実施例1

BK-A 30 部、BK-D 20 部、グリセリン 5 部、2-ピロリドン 5 部、イソプロピルアルコール 2 部、アセチレノール EH (川研ファインケミカル (株) 製) 1 部及び水 37 部を混合して分散液を得、この分散液を $0.2 \mu\text{m}$ のフィルターによって濾過し、ごみ及び粗大粒子を除去して、水系ブラックインクを得た。

【0089】尚、このインクにおける水分散体 A と水分散体 B の固形分の重量比 (水分散体 A / 水分散体 B) は $3/1$ であった。

【0090】実施例2

BK-A の代わりに BK-B 20 部を用い、BK-D の添加量を 40 部、水の添加量を 27 部に変更した以外は、実施例 1 と同様にして水系ブラックインクを得た。

【0091】尚、このインクにおける水分散体 A と水分散体 B の固形分の重量比 (水分散体 A / 水分散体 B) は $1/1$ であった。

【0092】実施例3

インクに使用される成分として、BK-C 32.5 部、BK-E 15 部、グリセリン 5 部、N-メチルグリシン 5 部、尿素 5 部、ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム (花王 (株) 製、商品名: エマール 20 C) 1 部、及び水 36.5 部を用いた他は、実施例 1 と同様にして水系ブラックインクを得た。

【0093】尚、このインクにおける水分散体 A と水分散体 B の固形分の重量比 (水分散体 A / 水分散体 B) は $4.3/1$ であった。

【0094】実施例4

BK-Eの代わりに芳香族スルホン酸-ホルマリン縮合物のナトリウム塩（花王（株）製、商品名：デモールC）で分散させたカーボンブラックの水分散体（固形分量10%）40部を用い、BK-Cの添加量を20部、水の添加量を24部とした他は、実施例3と同様にして水系ブラックインクを得た。

【0095】尚、このインクにおける水分散体Aと水分散体Bの固形分の重量比（水分散体A/水分散体B）は1/1であった。

【0096】比較例1

BK-Aの添加量を40部、水の添加量を47部とし、BK-Dを添加しなかった以外は、実施例1と同様にして水系ブラックインクを得た。

【0097】比較例2

BK-Dの添加量を80部、水の添加量を7部とし、BK-Aを添加しなかった以外は実施例1と同様にして水系ブラックインクを得た。

【0098】比較例3

BK-Eの代わりに芳香族スルホン酸-ホルマリン縮合物のナトリウム塩（花王（株）製、商品名：デモールC）で分散させたカーボンブラックの水分散体（固形分量10%）80部を用い、水の添加量を4部とし、BK-Cを添加しなかった以外は、実施例3と同様にして水系ブラックインクを得た。

【0099】比較例4

芳香族スルホン酸-ホルマリン縮合物のナトリウム塩（花王（株）製、商品名：デモールC）で分散させたカーボンブラックの水分散体（固形分量10%）の代わりに水溶性黒色染料（C.I.ダイレクトブラック195）8部及び水76部を用いた以外は、比較例3と同様にして水系ブラックインクを得た。

【0100】実施例1～4及び比較例1～4で得られたブラックインクについて、下記方法により物性を評価した。その結果を表2に示す。

【0101】（1）印字濃度

バブルジェットプリンター（ヒューレット・パッカード（HEWLETT PACKARD）社製、型番：Desk Jet-720C）を用い、PPC用再生紙（日本加工製紙（株）製）にベタ印字し、室温にて24時間自然乾燥させた後、その光学濃度をマクベス濃度計（マクベス社製、品番：RD918）で測定した。

【0102】（2）印字物のヨレ

前記プリンターを用い、罫線を印刷したときのヨレの度

合いを目視で評価し、以下の評価基準で判断した。

〔評価基準〕

◎：ヨレなし

○：殆どヨレなし

△：少しヨレあり

×：ヨレあり

【0103】（3）耐水性

前記プリンターを用い、PPC用再生紙（日本加工製紙（株）製）にベタ印字し、1時間乾燥させた後、静水中に垂直に10秒間浸漬し、そのまま垂直に引き上げた。室温にて自然乾燥させた後、印字濃度を測定した。ベタ印字した直後の印字濃度に対する浸漬後の印字濃度の残存率を求め、以下の評価基準で耐水性を評価した。

〔評価基準〕

◎：残存率95%以上

○：残存率90%以上95%未満

△：残存率70%以上90%未満

×：残存率70%未満

【0104】（4）耐擦過性

前記プリンターを用い、PPC用再生紙（日本加工製紙（株）製）にベタ印字し、1日間乾燥させた後、指で強く印字面を擦った。その印字のとれ具合を目視にて観察し、以下の評価基準に基づいて評価した。

〔評価基準〕

○：ほとんど印字はとれず、周りが黒くならない。

△：少し印字が擦りとられ、周りが黒くなり、指も少し黒くなる。

×：かなり印字が擦りとられ、周りがひどく黒くなり、指も相当汚れる。

【0105】（5）耐マーカ性

前記プリンターを用い、PPC用再生紙（日本加工製紙（株）製）にテキスト印字し、6時間後、市販の水溶性蛍光ペン（（株）パイロット製、商品名：スポットライター）でなぞった場合の印字サンプルの汚れ度合いを目視にて観察し、以下の評価基準に基づいて評価した。

〔評価基準〕

◎：蛍光ペンでなぞっても尾引き等汚れがない。

○：蛍光ペンでなぞると尾引きするが、実用上問題がないレベル。

×：蛍光ペンでなぞると尾引きが発生し、汚れがひどい。

【0106】

【表2】

実施例 番号	水系インクの物性				
	印字濃度	ヨレ性	耐水性	耐擦過性	耐マーカ-性
1	1.43	◎	◎	○	◎
2	1.38	○	◎	○	○
3	1.41	○	◎	○	◎
4	1.40	◎	○	○	○
比較例 1	1.28	◎	◎	○	◎
2	1.42	○	○	×	×
3	1.39	△	△	×	×
4	1.44	◎	×	○	○

【0107】表2に示された結果から、実施例1～4で得られた水性インクは、印字濃度が高く、着色性に優れ、印字物にヨレを与えず、耐水性、体擦過性及び体マーカ-性にも優れたものであることがわかる。

【0108】

【発明の効果】本発明のインクジェット記録用水系インクは、印字濃度が高く、着色性に優れ、印字物にヨレを与えず、耐水性、体擦過性及び体マーカ-性にも優れたものである。

フロントページの続き

(72)発明者 安藤 俊幸
和歌山市湊1334番地 花王株式会社研究所
内
(72)発明者 澤田 道隆
和歌山市湊1334番地 花王株式会社研究所
内

Fターム(参考) 2C056 EA13 FC01
2H086 BA53 BA55 BA59
4J039 AD03 AD09 AD12 AE04 AE06
AE11 BA04 BE01 BE02 BE22
CA06 EA19 EA36 EA38 EA42
EA43 GA24